

VOEGEN EN DRAINEREN

VOEGMORTEL

POLTEC 715

EIGENSCHAPPEN

- Kan vloeibaar of plastisch aangemaakt worden
- Zeer goed bestand tegen agressieve stoffen en dooizouten
- Eenvoudig te verwerken
- Uitzonderlijk hoge druksterkte
- Uitstekende hechting op kasseien
- Kan opgesteld worden voor verkeer na 1 tot 2 dagen

VERPAKKING

Zak a 25kg / 48 zakken per pallet.

KLEUR

Grijs

VERVOER EN OPSLAG

12 maanden, mits droog en vorstvrij.

VOORZORGEN

Gebruik van handschoenen, veiligheidsbril en stofmasker wordt aangeraden.

Dit cementproduct kan irritatie aan de huid veroorzaken.

Bij contact met de ogen onmiddellijk overvloedig met schoon water uitspoelen en een arts raadplegen.

OMSCHRIJVING

Poltec 715 is een krimparme, waterdichte voegmortel voor het voegen van o.a. kasseien, natuursteen en baksteen bestrating. Het product is geschikt voor zware verkeersbelasting. De voegmortel kan plastisch en vloeibaar worden aangemaakt en is daardoor te gebruiken bij hellende vlakken. Poltec 715 kan ook toegepast worden als voegmortel in het Poltec systeem voor duurzame brugdekbestrating.

TOEPASSING

- * Voegen van kasseien
- * Voegen van laagporeus straatwerk

VERBRUIK

25kg Poltec 715 aangemaakt met 3,2L water vult 13 liter

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Druksterkte	24 uur: 20N/mm ² 28 dagen: 75N/mm ²
Treksterkte	24 uur: 5N/mm ² 28 dagen: 10N/mm ²
Dichtheid	1,2kg/L
Verwerkingstijd	Tot 1 uur
Afbindtijd	3 tot 6 uur
Laagdikte	Min. voegdiepte: 30mm

GEbruiksaanwijzing

OMSTANDIGHEDEN

Poltec 715 niet te gebruiken bij temperaturen beneden 5°C (of indien de temperatuur binnen 24 uur beneden 5°C daalt) of boven 30°C.

VOORBEREIDING

Ondergrond moet volledig schoon zijn en vrij van losse delen, olie of vet; eventueel zandstralen. De te verlijmen oppervlakken bevochtigen, er mag echter geen water op het oppervlak blijven staan.

VERWERKING

Poltec 715 aanmaken met 3.4 liter leidingwater en circa 4 minuten mengen tot een homogeen geheel. Mortel in de voegen aanbrengen waarbij de voeg in zijn geheel gevuld dient te worden, zonder luchtsluiting. Wanneer de mortel begint uit te harden (na 10-15 minuten) het oppervlak schoonspoeien met water.

BENODIGDE HULPMIDDELEN

Troffel, voegspijker, mengkuip en elektrische menger.

REINIGING GEREEDSCHAP

Schoonmaken met water, na droging alleen mechanisch te reinigen.

