

VOEGEN EN DRAINEREN

EPOXYVOEGMORTEL

POLTEC 805

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor middelzware belasting
- In voorafgewogen verpakking, dus enkel samenvoegen en mengen
- Waterdoorlatend
- Geschikt voor reinigen met veegmachine
- Verhindert effectief de groei van onkruid in de voeg

VERPAKKING

Set 25kg: minerale zandfractie met bijgevoegde fles verharder in de emmer.

KLEUR

Grijs

VERVOER EN OPSLAG

Bewaren in magazijn met temperatuurcondities tussen 8° en 20° C. Houdbaarheid tenminste 12 maanden.

VOORZORGEN

Geclassificeerd als iriterende stof, in niet-uitgeharde vorm is het schadelijk voor huid en ogen. Verhardercomponent kan bijtend werken, huid en oogcontact vermijden. Bij huidcontact wassen met water en zeep. Bij contact met de ogen overvloedig spoelen met water en arts raadplegen.

OMSCHRIJVING

Waterdoorlatende twee-componenten epoxyvoegmortel, geschikt voor gemiddelde belasting. Poltec 805 is een 2-componenten, waterdoorlatende epoxyvoegmortel die zijn toepassing vindt in het onkruidwerend maken van voegen in straatwerk. Poltec 805 is geschikt voor gemiddelde belasting: gemotoriseerd verkeer tot circa 3.5 ton.

TOEPASSING

- * Voegen van klinkers en natuursteen
- * Renoveren van klinkers en natuursteen
- * Onkruidwerende voegen

VERBRUIK

Afhankelijk van voegbreedte en voegdiepte

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Druksterkte	15N/mm ²
Dichtheid	Ca. 1,5 kg/L
Verwerkingstijd	Ca. 40min. bij 10°C. Ca. 25min. bij 20°C.
Laagdikte	Voegbreedte min. 5mm Voegdiepte min. 30mm

GEBRUIKSAANWIJZING

OMSTANDIGHEDEN

Poltec 805 alleen toepassen bij temperaturen bij 8°C. Altijd op vochtige ondergrond verwerken. In verband met mogelijke verkleuring (vooral bij poreuze oppervlakken) raden wij aan een proefvlak te maken.

VOORBEREIDING

Ondergrond dient ingericht te zijn om waterdoorlatend te zijn. Straatwerk dient goed vast te zitten aan de ondergrond. Kanten van de stenen dienen vrij van stof en vervuiling te zijn. Oppervlak bevochtigen.

VERWERKING

De twee componenten in een dwangmenger gedurende circa 2 minuten mengen. Optimale consistentie wordt bereikt door circa 2 liter water toe te voegen. Dit kan worden bereikt door de fles met verharder 2 maal te spelen met water. Hierdoor wordt ook alle verharder optimaal gebruikt. Hierna nog 1 tot 1,5 minuut mengen. Lichte schuimvorming is hierbij normaal. Deze homogene massa over de ondergrond verdelen en met een vloerwisser in de voegen schuiven. Direct na het inwerken het gehele oppervlak met een bezem diagonaal over de voegen schoonvegen. Het oppervlak voor 20 uur beschermen tegen neerslag waarbij zorg dient te worden gedragen voor voldoende ventilatie. Na 24 uur is het oppervlak begaanbaar, na 7 dagen is het oppervlak volledig belastbaar.

BENODIGDE HULPMIDDELEN

Menger, vloerentrekker, medium bezem.

REINIGING GEREEDSCHAP

Oppervlak van het straatwerk direct schoonmaken, uitgehard voegmiddel is alleen mechanisch te verwijderen. Gereedschappen direct schoonmaken, uitgeharde resten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

